AYRTON

MASTIC ACRYLIQUE

Label SNJF
FAÇADE

Fiche Technique

AYRTON MAÇONNERIE C 151/4

Date: 15/02/05

Propriétés techniques:

Base	Dispersions acryliques
Consistance	Pâteux
Système de durcissement	Polymérisation physique
Pelliculation	Surface sèche après env. 20min.
Densité	1,50g/mL
Retrait	15%
Resistance aux températures	-20°C à +80°C
Déformation maximale	15%

Produit:
L'AYRTON MAÇONNERIE C151/4 est un mastic acrylique monocomposant, labelisé SNJF 1ière catégorie.

Caractéristiques:
- Très bonne applicabilité
- Réticulation rapide
- Utilisable en intérieur et extérieur
- Avec label SNJF 1ière catégorie
- Peut se peindre

Applications:
Joints de finition avant peinture pour plinthes, murs, cloisons
Bouchage de fissures

Conditionnement:
Teintes: blanc, gris, acajou
Emballage: cartouche 310mL

Durée de stockage:
12 mois dans son emballage fermé en un endroit sec et frais, à des températures de +5°C à +25°C. Protéger contre le gel.

Supports:
Nature: tous les matériaux de construction usuels
Condition: propre, sec, dépoussiéré et dégraissé

Traitement au préalable: appliquer préalablement une couche de mastic acrylique dilué (1 part de Mastic C151/3 sur 2 parts d'eau) sur des supports très poreux.
Il est conseillé de faire un essai d'adhérence sur tout support.

Dimensions des joints:
Largeur minimale: 5 mm
Largeur maximale: 20 mm
Profondeur minimale: 5 mm
Recommandation: largeur = profondeur du joint

Mode d'emploi:
Application: pistolet manuel ou pneumatique
Température d'application: +5°C à +30°C
Produit de nettoyage: de l'eau immédiatement après application
Finition: lissage à l'eau savonneuse avant pelliculation

Mesures de sécurité:
Observer l'hygiène de travail usuelle

Remarques:
Protéger le joint contre la pluie pendant son séchage.
Ne pas utiliser en contact prolongé avec l'eau.
Si besoin de repeindre, un essai préalable de compatibilité entre la peinture et le mastic est nécessaire.

Cette fiche remplace tous documents précédents. Ces renseignements sont donnés en toute bonne foi et sont le fruit de nos recherches et de notre expérience. Cependant comme les conditions d'utilisation sont hors de notre contrôle, aucune responsabilité ne peut être acceptée de notre part en cas de pertes ou de dommages provenant de l'utilisation de notre produit. AYRTON - SOUDAL France se réserve le droit d'apporter toute modification a ses produits sans avis préalable.

AYRTON – SOUDAL France
Tél. : 04 74 462 462
Z.I. Plaine de l'Ain
Fax : 04 74 61 54 01
01150 BLYES - FRANCE